



## GREEN FINISH-X

HIGH PERFORMANCE BODENBESCHICHTUNG **UMWELTSCHONEND**

### EIGENSCHAFTEN

Strapazierfähige Bodenbeschichtung mit Umweltformel. Geringer Pflegeaufwand und schnelle Beseitigung von Beschichtungsschäden. Tiefer langanhaltender Hochglanz trotz zinkfreier Formel, frei von APEO und Ammoniak. Unempfindlich gegen Abriebspuren, leicht restaurierbar und vergilbt nicht. Niedrige Emissionswerte, Formel erfüllt die neue 1 % VOC-Verordnung.

### ANWENDUNGSBEREICH

Für alle saugfähigen und beschichtbaren Fussböden geeignet.

### ANWENDUNG

**Vorbereitung des Bodens:** Alte Versiegelungen, Wachse und Beschichtungen gründlich entfernen. Beste Ergebnisse erzielen Sie mit einer Scheibenmaschine mit Grundreinigungspad. Entfernen Sie Rückstände in Kanten und Ecken.

Spülen Sie gründlich, so dass kein Grundreiniger oder Laugenrückstände auf dem Boden zurückbleiben.

**Auftragen der Beschichtung:** Vor dem Auftragen der Beschichtung muss der Boden völlig trocken sein. Tragen Sie die Beschichtung in dünnen und gleichmäßigen Schichten mit einem sauberen (Wischwiesel) Profi-Wachserbezug oder Floor-Finish Beschichtungsmopp auf. Unter normalen Bedingungen genügen 20-30 Minuten Trocknungszeit zwischen den einzelnen Schichten. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollten Sie innerhalb von 24 Stunden mindestens 2 Schichten, maximal jedoch 4 Schichten GREEN FINISH-X auftragen.

### Tägliche Pflege:

1. Boden nach Bedarf mit Synthetik-Acrylmopp von Staub befreien.
2. Wischen Sie nach Bedarf mit GLOSS SYSTEM1 pH-neutralem Bodenreiniger.

**Glanzerneuerung:** Verwenden Sie CITRUS 2IN1 im Verhältnis von 1:64 mit Wasser (16 ml/1 l Wasser) mit einem Mopp oder einer Scheuersaugmaschine um Absatz- und Abriebspuren zu entfernen. Boden trocknen lassen und mit einer UHS-Maschine

mit geeignetem Pad polieren. Durch den Einsatz von CITRUS 2IN1 in Verbindung mit einer UHS-Maschine erhält der Boden maximalen Glanz und macht häufiges Grundreinigen und Nachbeschichten überflüssig.

**Nachbeschichten:** Wenn durch die Auffrischung durch Citrus 2IN1 kein Hochglanz mehr erzielt werden kann, sollten Sie SURF 1:16 verdünnt zur Tiefenreinigung einsetzen. Die Beschichtungsoberfläche mit rotem oder blauem Pad bearbeiten, Flüssigkeit aufsaugen, Boden mit einem geeigneten Moppbezug wischen, trocknen lassen und anschließend 1-2 Schichten GREEN FINISH-X auftragen.



Green Seal GS-40 Zertifiziert



pH-Wert im Konzentrat

7,5

0 2 4 6 8 10 12 14

INHALT

ART.-NR.

5 L

GF-X05

- **Art:** zinkfreie Acrylmischung
- **Form:** undurchlässige Flüssigkeit
- **Duft:** mild
- **Farbe:** weiss
- **Trocknungszeit:** 20-30 Minuten
- **Festkörperanteile:** 20 %
- **Rutschfestigkeit:** UL eingestuft rutschfest
- **Ergiebigkeit:** ca. 60 m<sup>2</sup>/Liter

- Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen
- Nur für Gewerbe/Industrie!
- Mehrweggebinde



### Achtung

Enthält 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol,  
Tris (2-butoxyethylphosphat)  
Verursacht schwere Augenreizung

- Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- Augenschutz oder Gesichtsschutz tragen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

